



ОГРН 1133668043706
ИНН 3662194089 КПП 366201001
Юридический адрес: 394016, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 205, офис 209
Тел./факс: (473) 251-24-25
р/с 40702810208390000293
в Филиал «ВоРу» ОАО «МИНБ» г. Воронеж

У нас, возможно, получить профессиональную техническую поддержку и заказать интересующую Вас продукцию

Инструкция по применению пропитки «Монолит-20М-Л»

Поверхность бетонного пола должна быть сухой и чистой. Пропитку нельзя использовать на поверхностях, которые промёрзли, переувлажнены или загрязнены химическими веществами. При высоких температурах воздуха следует выполнить предварительное лёгкое увлажнение бетонной поверхности.

Инструкция для полировки бетона.

Пропитка «**Монолит-20М-Л**» применяется на бетонных основаниях класса С-30/37. Возраст бетона должен быть более 28 дней после укладки. Бетонный пол перед нанесением пропитки необходимо тщательно очистить от пыли, высолов и остатков кюринга.

Обработать пол пропиткой «**Монолит-20М-Л**», с расходом 100-120 мл/м². Наносить садовым распылителем, разравнивая шваброй с микрофиброй. После чего через 2-3 часа начать шлифовку диском 300 grit.

Через 30 минут бетонный пол обработать пропиткой «**Монолит-20М-Л**», расход материала 30 мл/м². Наносить садовым распылителем, разравнивая шваброй с микрофиброй. Дополнительно обработать поверхность бетона, которая высохла быстрее чем за 15 минут. После высыхания пропитки, через 30 минут начать полировку диском 800 grit.

После первой стадии полировки снова нанести пропитку «**Монолит-20М-Л**» на пол с помощью швабры с микрофиброй (смачивая швабру в пропитке). Расход материала «**Монолит-20М-Л**» 20-30 мл/м². Через 30 минут выполнить следующую стадию полировки 1000 grit.

Затем вновь выполнить обработку бетонной поверхности шваброй, смоченной пропиткой «**Монолит-20М-Л**». Расход составит -30мл/м². Через 30 мин выполнить финишную полировку поверхности бетонного пола дисками 2000-3000 grit.

Пропитка «**Монолит-20М-Л**» обеспечивает быстрый глянец на поверхности пола, который улучшается в процессе эксплуатации. Скольжение пола не возрастёт.

Инструкция для укрепления пористого бетона.

При необходимости выполнить шлифовку бетонного пола. Тщательно очистить ,пропылесосить поверхность. На чистую бетонную поверхность садовым распылителем нанести пропитку «**Монолит-20М-Л**». Разровнять пропитку «**Монолит-20М-Л**» по поверхности пола с помощью щетки на длинной ручке с мягкой щетиной. Расход пропитки «**Монолит-20М-Л**» зависит от пористости бетона и составляет от 200 мл/м² и более. Наносить следует 2 раза с интервалом 1-2 часа.

Пропитка «**Монолит-20М-Л**» может применяться при температуре воздуха от +8С⁰, до +40С⁰. Расход пропитки в конечном итоге будет зависеть от марки бетона, условий укладки, температуры и влажности. Пропитка «**Монолит-20М-Л**» наносится 1 раз на весь срок службы бетонного пола. Пропитка «**Монолит-20М-Л**» быстро впитывается. Полы можно эксплуатировать через 3-5 часов после применения пропитки «**Монолит-20М-Л**».