



ОГРН 1133668043706
ИНН 3662194089 КПП 366201001
Юридический адрес: 394016, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 205, офис 209
Тел./факс: (473) 251-24-25
р/с 40702810208390000293
в Филиал «ВоРу» ОАО «МИНБ» г. Воронеж

У нас, возможно, получить профессиональную техническую поддержку и заказать интересующую Вас продукцию

Пусковая Смесь

Основные направления: Добавки к бетонам

Характеристики:

Добавка улучшающая перекачиваемость бетонной смеси

Описание

Pump-Start — средство, способствующее перекачиванию бетона двухпоршневыми бетононасосами. Растворенное в воде средство Pump-Start образует пленку смазки на стенках бетонопроводов и облегчает перекачивание бетонных смесей. Добавка улучшающая перекачиваемость бетонной смеси.

Область применения

Содержимое пакета Pump-Start насыпается в загрузочную воронку бетононасоса и перемешивается приблизительно с 30 л воды. Когда средство равномерно растворится в воде (раствор становится замутненным), можно начинать перекачивание. При этом бетонная смесь должна подаваться в приемную воронку бетононасоса медленно, чтобы предпусковая смесь Pump-Start поступила в бетонопровод перед бетонной смесью. Pump-Start применяется при перекачивании следующих видов бетонных смесей:

- предпусковая смесь обычных бетонных смесей;
- предпусковая смесь для торкрет-бетона;
- предпусковая смесь для строительных растворов.

Преимущества

Органические молекулы с длинными цепями в контакте с водой образуют пленку смазки, покрывающую стенки насоса, труб и шлангов, и таким образом облегчают перекачивание бетонных смесей.

Техническое описание

Вид

Цвет: Белый порошок

Упаковка: Одноразовый пластиковый пакет по 200 г.

Хранение

Условия хранения / срок хранения: Срок хранения в закрытой и неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +1 °С до +35 °С 24 месяца с даты производства. Беречь от прямого солнечного света и мороза.

Технические данные

Плотность: Насыпная плотность порошка ок. 800–1000 кг/м³

Значение pH 8,0 при температуре 20 °С

Инструкции по применению

Расход одного пакета средства Pump-Start, перемешанного с 30 л воды, в зависимости от диаметра труб подающей линии достаточно для следующей длины бетоновода:

- диаметр 65 мм, длина примерно 50 м;
- диаметр 100 мм, длина примерно 40 м;
- диаметр 125 мм, длина примерно 30 м.

Для упрощения прокачки бетона используют 1 пакет пусковой смеси (200 гр.) на каждые 1-4 куб.м. бетона.