



ОГРН 1133668043706
ИНН 3662194089 КПП 366201001
Юридический адрес: 394016, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 205, офис 209
Тел./факс: (473) 251-24-25
р/с 40702810208390000293
в Филиал «ВоРу» ОАО «МИНБ» г. Воронеж

У нас, возможно, получить профессиональную техническую поддержку и заказать интересующую Вас продукцию

Добавка «Фортрайс™» Аэро 200 для изготовления вибропрессованных изделий из жестких смесей

Описание:

«Фортрайс™» Аэро 200 специально разработанная добавка для производства штучных бетонных изделий: тротуарной плитки, бордюрных камней, лотков и других изделий из жестких и сверхжестких смесей методом вибропрессования, а также строительных растворов и штукатурных растворов. Данная добавка позволяет достичь увеличения прочности, улучшения геометрии изделий и качество лицевой поверхности, повышения плотности изделий, исключения прилипания к деталям вибропресса, увеличения марки морозостойкости. Добавка не оказывает влияния на окрашивание изделий. «Фортрайс™» Аэро 200 представляет собой смесь анионных ПАВ. Добавка производится только в жидком виде.

Технические показатели:

Внешний вид	Бесцветная мутная жидкость
Показатель pH при 20°C	6-7
Плотность, при 20°C	1,05 кг/л ± 0,06

Упаковка, хранение и транспортировка:

Канистры, бочки, емкости 1000 л. Транспортируется любыми видами транспорта. Продукт относится к умеренно опасным веществам. Негорючее и взрывобезопасное вещество. Хранить в не вскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей при температуре не ниже +5 °С. В случае замерзания, поместить в теплое помещение для медленного оттаивания. После оттаивания аккуратно перемешать. Срок хранения – не менее 12 мес. со дня изготовления (см. дату в паспорте качества). Не выливать остатки добавки в почву и водоемы.

Применение:

«Фортрайс™» Аэро 200 готовый к применению продукт. ~~Нельзя добавлять в сухую смесь.~~ Добавку следует вводить вместе с водой затворения (желательно с последней частью воды). После введения рекомендуется обеспечить достаточное время перемешивания для распределения добавки в смеси. Добавка совместима с другими видами добавок для бетона. При изменении инертных или вяжущих бетонной смеси рекомендуется корректировка состава смеси в лабораторных условиях.

Дозировка готового продукта от массы цемента:

0,05 – 0,25% от массы цемента.

Возможны другие дозировки. Оптимальная дозировка определяется проверкой эффективности ее на конкретном производстве.

Добавка совместима с другими химическими компонентами. Для уточнения совместимости необходимо связаться с представителем Вашего региона.